

NIVABOND

Adhésif pour béton

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1.1. NIVABOND BOMIX® est spécialement formulé pour coller de manière permanente le béton, le plâtre et le stuc neufs aux surfaces de béton, de plâtre et de stuc existantes. L'émulsion synthétique peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur et s'appliquer comme de la peinture, coulis de peinture, coulis de ciment ou comme apprêt pour le Coulis de finition autonivelant à prise rapide NIVAFLOW BOMIX®. Il offre une bonne adhésion, éliminant le besoin de rendre la surface existante rugueuse avant l'application.

2. UTILISATION

- 2.1. NIVABOND BOMIX® est un agent de liaison au latex non redispersable qui satisfait ou dépasse les exigences de propriétés physiques des normes ASTM C1059 Type I et Type II. La forte liaison chimique réduit le besoin de rendre la surface rugueuse avant l'application. Pour utilisation intérieure ou extérieure.

3. COUVERTURE

- 3.1. Comme adhésif appliqué : 3.4 à 7.3 m²/L (140 à 300 pi²/gal).
3.2. Comme coulis de ciment : 1.85 m²/L (76 pi²/gal).
3.3. Comme apprêt : 14.7 à 29.4 m²/L (600 à 1200 pi²/gal)

4. PRÉPARATION DE LA SURFACE

- 4.1. Enlevez la poussière, la saleté, l'huile, la graisse, la cire, la peinture et tout autre matériau ainsi que tout béton, plâtre ou stuc défectueux. Assurez-vous que le substrat en béton, en plâtre ou en stuc est en bon état. NIVABOND BOMIX® peut s'appliquer sur des surfaces sèches ou humides.

5. INSTRUCTIONS D'APPLICATION

PORTEZ DES GANTS IMPERMÉABLES, TELS QUE DU NITRILE, UN MASQUE ET DES PROTECTIONS OCCULAIRES.

- 5.1. **Application de peinture** : 1. Appliquez sur la surface avec un pinceau, une brosse ou un pulvérisateur de peinture jusqu'à l'épaisseur d'une couche de peinture. 2. Placez le nouveau béton, les mélanges de finition, le ciment portland, les enduits de plâtre ou les patchs dès que l'adhésif est sec. Un temps de séchage de 2 à 3 heures est typique. Les enduits de plâtre et de finition doivent être appliqués lorsque l'adhésif est encore collant. L'enduit de base doit être sec avant d'appliquer l'adhésif. 3. Les outils, pinceaux et autres accessoires ayant servi à l'application doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude savonneuse. Nettoyez toute goutte avec de l'eau chaude.

- 5.2. **Application de la couche de coulis** : 1. Mélangez environ 2 parties de ciment portland et 1 partie de NIVABOND BOMIX® jusqu'à obtenir une consistance sans grumeaux. 2. Appliquez une couche mince de coulis de ciment sur le substrat préparé à l'aide d'une truelle, une brosse ou une raclette. Frottez le coulis de ciment sur la surface. 3. Appliquez les mélanges de finition ou le matériel de réparation avant que le coulis de ciment ne sèche.

- 5.3. **Application de l'apprêt** : 1. Diluez une partie de NIVABOND BOMIX® dans deux parties d'eau propre. Bien mélanger avant l'utilisation. 2. Appliquez avec un balai, un rouleau ou un pulvérisateur de jardin pour saturer la surface. Nettoyez les outils et l'équipement promptement avec de l'eau chaude savonneuse. 3. Le béton à faible porosité et en bonne condition nécessite une couche. Le béton poreux requiert deux couches. 4. Laissez NIVABOND BOMIX® sécher au toucher. S'il n'y a pas de brillance visible sur le béton, appliquez une deuxième couche et laissez sécher. Un temps de séchage de 1 à 2 heures est normal. 5. Les mélanges peuvent être appliqués jusqu'à 24 heures après l'application de NIVABOND BOMIX®. Garder la zone propre et sèche.

6. PRÉCAUTIONS

- 6.1. Ne pas ranger dans des zones dont la température est égale ou inférieure à 32 °F (0 °C) ou supérieure à 100 °F (38 °C). Ne pas appliquer si la température ambiante est inférieure à 10 °C (50 °F). Ne pas utiliser sur des surfaces déjà peintes. Ne pas utiliser avec le ALL-CRETE BOMIX®.

7. EMBALLAGE

- 7.1. Ce produit est disponible en contenant de 0.95 litre et 3.8 litres.

8. ENTREPOSAGE

- 8.1. Protéger du gel.
8.2. Entreposer dans un endroit frais et sec.
8.3. La durée de vie est d'un an dans des contenants originaux non-ouverts.
8.4. Jeter le produit qui a gelé ou qui n'a pas une consistance homogène.

9. PREMIERS SOINS

- 9.1. **IMPORTANT: Lisez attentivement avant d'utiliser. PORTEZ DES GANTS IMPERMEABLES, tels que du nitrile et des lunettes de protection.**
- 9.2. **ATTENTION: PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES.** Ne mélangez pas avec d'autres produits chimiques. Évitez tout contact avec la peau ou les vêtements. Évitez tout contact avec les yeux. Ne respirez pas les émanations. Ne l'avalez pas. **TENEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Utilisez seulement dans une zone bien ventilée. Portez un appareil respiratoire approuvé CSA.
- 9.3. **PREMIERS SOINS:** Contient: Polymère aqueux non dangereux. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne provoquez pas le vomissement. En cas de contact oculaire, rincez à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact cutané, rincez à fond à l'eau. En cas d'inhalation, déplacez la personne à l'air frais. En cas d'urgence, appelez le (800) 535-5053. Avant de manipuler, lisez la fiche de données de sécurité sur www.bomix.ca

10. SERVICES TECHNIQUES

- 10.1. Contacter BOMIX® pour de plus amples informations sur les méthodes ou conditions d'application ainsi que pour obtenir la plus récente version des documents techniques.

Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253

Fax: (514) 328-7694

Les Produits Daubois Inc.

6155, boul. des Grandes-Prairies

Saint-Léonard, Qc H1P 1A5 Canada

<http://www.bomix.ca>

11. GARANTIE

- 11.1. AVIS: Obtenez la GARANTIE LIMITÉE applicable sur <https://www.bomix.ca/produit-garantie/>
- 11.2. Ou envoyez une demande écrite à BOMIX, Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, USA. ©Quikrete Canada Holdings, Fabriqué par ou sous l'autorité de Les Produits Daubois Inc. ©2025 Quikrete International, Inc.